



Indeko Plus

Vnitní barva nejvyšší kvality

Třída sama pro sebe, extrémně vydatná a hospodárná barva, s minimalizovaným množstvím emisí a bez obsahu rozpouštědel.

Popis výrobku	
Oblast použití	Na kvalitní nátěry stěn a stropů na veškeré vnitřní plochy. Barva Indeko-plus má dvojnásobnou krycí schopnost, takže v tenší vrstvě postačí jeden nátěr. Vysychá velmi rychle a bez zápachu, a je tedy zvláště vhodná do objektů, které je třeba rychle vymalovat nebo rekonstruovat a znovu používat nebo provádět další úpravy ploch. Pro jednotlivé oblasti pro využití nátěrovou barvou Indeko-plus jsou nemocnice, domovy důchodců, obchodní domy, hotely, restaurace, kanceláře, školy, školky, lékařské ordinace, úřady i soukromý bytový sektor, protože uživatelé nebo obyvatelé neobtěžuje žádný zápach barvy.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - editelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem - bez obsahu zakalujících látek - dvojnásobná krycí schopnost - difuzní - vysoce bílá, prolepkovitá - bezproblémová plnicí schopnost, odolnost proti žloutnutí - snadné zpracování
Technická data	<p>Charakteristické údaje podle normy DIN EN 13 300:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oděr za mokra: třída 2 - kontrastní poměr: krycí schopnost třídy 1 při vydatnosti 8 m²/l, příp. 120 ml/m² - lesk: matný - maximální zrnitost: jemná (< 100 μm) <p>Hustota cca 1,4 g/cm³ hodnota s_d < 0,1 m</p>
Materiálová báze	disperze umělých pryskyřic podle normy DIN 55 945
Balení	<p>Velikost nádob pro bílé zboží: 12,5 l</p> <p>Velikost nádob pro ColorExpress: 2,5 l a 10 l</p>
Odstín	<p>Bílý.</p> <p>Indeko-plus lze samostatně tónovat tónovacími barvami CaparolColor. Při samostatném tónování je třeba požadované celkové množství navzájem promíchat tak, aby se zabránilo rozdílnému barevnému odstínu. Jestliže se barva Indeko-plus natónuje, může v barevných odstínech obsahovat nepatrné množství rozpouštědel podle podmínek výroby.</p> <p>Indeko-plus lze v systému ColorExpress strojově tónovat v kolekcích barevných odstínů systému CaparolColor, 3D, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu.</p>
Skladování	V chladném, ale nemrazivém prostředí.

Zpracování

Vhodné podklady	Veškeré běžné povrchy stěn a stropů v interiéru.
Příprava podkladu	<p>Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.</p> <p>Omítky vápenocementové a vápenné: Pevné normálně nasákové omítky natírejte bez předchozího ošetření. Na hrubě porézní nasákové omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, nebo Caparol Penetrační koncentrát LF.</p> <p>Sádrové omítky: Základní nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund. Sádrové omítky se slinutou vrstvou obruste, o čistou od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Sádrové desky: Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. Na silně zhuštěné hladké desky použijte základní nátěr na zlepšení propustnosti přípravkem Caparol-Haftgrund.</p> <p>Sádrokartonové desky: Výstupky na povrchu tmelu obruste. Měkčí a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. Opatřete základním nátěrem přípravkem Caparol-Haftgrund nebo přípravkem Caparol Penetrační koncentrát LF. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zbarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filtergrund.</p> <p>Beton: Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek.</p> <p>Pórobeton: Základní nátěr přípravkem Capaplex, zředěným vodou v poměru 1 : 3.</p> <p>Zdivo z vápenopískových cihel a pohledové cihelné zdivo : Natírejte bez předchozích úprav.</p> <p>Nosné nátery: Matně slabě nasákové nátery natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátery lakem zdrsňte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund.</p> <p>Nenosné nátery: Nenosné nátery lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyice odstraňte. Na slabě nasákové hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund. Na hrubě porézní nasákové plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem Caparol Penetrační koncentrát LF. Nenosné nátery minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Opatřete základním nátěrem přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Nátery křehkými barvami: Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Nenatěné hrubě vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem: Natírejte bez předchozího ošetření.</p> <p>Nedržící tapety: Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. Opatřete základním nátěrem</p>

	<p>p ípravkem Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Plochy napadené plísní: Napadení plísními nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například kartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napuštěte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.</p> <p>Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku: Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte vodou s přídatkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky, a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund. Na silně znečištěné plochy proveďte finální nátěr přípravkem Caparol IsoDeck.</p> <p>Děvo a děvňé materiály: Natřete vodorozpuštěnými ekologickými emalími Capacryl nebo lazurami Capadur.</p> <p>Malá defektní místa: Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.</p>
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití. Před použitím stačí jej dobře rozmíchat.
Nanášení materiálu	Natírání, nanášení válečkem nebo stříkáním přístroji airless. Nanášení přístrojem airless: úhel nástřiku: 50° tryska: 0,018 - 0,021 palce tlak nástřiku: 150 - 180 bar
Skladba nátěru	Sytý rovnoměrný nátěr se provádí barvou Indeko-plus,řednou max. 5 % vody. Na kontrastních plochách, na silně nebo rozdílně nasáklých plochách je nutné provést přípravný základní nátěr,ředný max. 10 % vody.
Spotřeba	Cca 120 ml/m ² na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.
Podmínky zpracování	+5°C pro materiál, podklad a okolní vzduch
Doba schnutí	Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude barva za 4 - 6 hodin suchá na povrchu a schopná dalšího nátěru. Vyschlá a schopná zatížení bude cca za 3 dny. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.
údržba nástrojů	Pracovní nástroje čistěte po použití vodou.
Instrukce	
Bezpečnostní upozornění	Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen bez zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Prohlášení o obsažených látkách	Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, uhlíkatý vápenatý, silikáty (kemičtany), voda, aditiva, konzervační prostředky.
Obsah VOC	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníků. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: červenec 2016

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a přesně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.